

CEM II / A-L 42.5R

Caractéristiques chimiques

Caractéristiques chimiques	Valeurs normalisées	Valeurs cibles MAFCI
Teneur en chlore	$\leq 0.1\%$	-
Teneur en SO ₃	$\leq 4.0\%$	< 3%
Expansion	$\leq 10 \text{ mm}$	< 3 mm



Hôtel Mauricenter - Nouakchott

Caractéristiques physiques et mécaniques

Caractéristiques	Résistance à la compression (MPa)		Finesse		Eau / Ciment	Début prise en heure
	2 jours	28 jours	Blaine Cm ² / g	Refus en % au 40 µ		
MAFCI	22 ± 2	46 ± 3	≥ 3500	8 ≤ R ≤ 18	28.8 ≤ E / C ≤ 29.1	> 2h
Valeurs normalisées	≥ 20	≥ 42.5	-	-	-	> 1h



MAFCI
ماڤسي موريتانيا

